

# Spessorato

## Applicazioni e Caratteristiche Applications & Features



**Norme di resistenza al fuoco / Fire proof norms**

UNI EN 1021 - 1

UNI EN 1021 - 2



Pelle conciata al cromo, smerigliata e stampata.

*Leather chrome tanned, corrected and embossed.*

## Raccomandazioni per pulizia e cura Clean and Care instructions



**Evitare la luce diretta del sole**

Avoid direct sunlight



**Evitare l'esposizione alle fonti di calore**

Avoid exposure to heat sources



**Pulire solamente con un panno asciutto**

To clean only with a dry cloth



**Non utilizzare alcun agente chimico**

Don't use any chemical

## Specifiche tecniche Technical Specifications

G.S.: Scala dei grigi / Grey Scale

B.S.: Scala dei blu / Blue Scale

<b>Spessore</b> Thickness	1,3 - 1,5 mm
<b>Ph</b> Ph UNI EN ISO 4045	< 5
<b>Solidità alla luce</b> Colour fastness UNI EN ISO 105 B02	≥ 5 B.S.
<b>Resistenza allo strappo</b> Tear strenght UNI EN ISO 3377-1	≥ 20N
<b>Resistenza alla flessione</b> Flexing endurance UNI EN ISO 5402	≥ 50.000 cicli
<b>Solidità del colore allo strofinio a secco</b> Colour fastness to rubbing - Dry UNI EN ISO 11640	≥ 500 cicli ≥ 4 G.S.
<b>Solidità del colore allo strofinio a umido</b> Colour fastness to rubbing - Wet UNI EN ISO 11640	≥ 250 cicli ≥ 3/4 G.S.
<b>Solidità del colore allo stroficio al sudore alcalino</b> Colour fastness to rubbing - Alcalin sweat UNI EN ISO 11640	≥ 80 cicli ≥ 3/4 G.S.
<b>Solidità del colore alla goccia d'acqua</b> Colour fastness to water drop UNI EN ISO 15700	≥ 4/5 G.S.
<b>Solidità del colore alla traspirazione</b> Colour fastness to perspiration UNI EN ISO 116411	≥ 4/5 G.S.
<b>Adesione del film di rifinizione</b> Finish adhesion UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/cm

• Non accettiamo responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio o pulizia chimica.

• We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use or chemical cleaning